



**«Разработка инновационных защитных
противокоррозионных покрытий
содержащих ингибирующие КРН
КОМПОЗИЦИИ»**

Москва, 2017

www.ksi-izol.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ БАЗА АО «ДЕЛАН»




АО «ДЕЛАН» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ ОАО «ГАЗПРОМ»



ЗАО «ДЕЛАН» Лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ» в области науки и техники за 2005 год за работу: «Внедрение нового защитного покрытия на основе битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ» методом экструзии, технологии и оборудования по его механизированному нанесению при переизоляции магистральных газопроводов в трассовых условиях»



ЗАО «ДЕЛАН» Лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ» в области науки и техники за 2010 год за работу: «Внедрение нового защитного покрытия на основе рулонного армированного материала «РАМ», технологии и оборудования по его механизированному нанесению при переизоляции магистральных газопроводов»



Долевое распределение причин аварий на ЛЧ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» с 1998 по 2015 годы

ИНГИБИТОР КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

| | |
|----------------------------|--|
| Перс. прил. | |
| Справ. № | |
| Повн. и дата | |
| Всич. инв. № инв. № субот. | |
| Повн. и дата | |
| Инв. № инв. | |

Общество с Ограниченной Ответственностью
«ИФХАН»
(ООО «ИФХАН»)

ОКПО 24 1567 Группа Л21
Код ОКС 71.080.01

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Ген.директор ООО «Центр Ген.директор ООО «ИФХАН»
коррозионных испытаний»

 
Машаков А.И. Коломейчук М.С.

«  15 г.  2015 г.

ИНГИБИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ КОМПОЗИЦИЯ «КР-60»
ТУ 2415-029-16424386-2015
(вводится впервые)

Дата введения
с «__» _____ 2015 г.
Срок действия не ограничен

РАЗРАБОТЧИК
 Андреев Н.Н.
«__» _____ 2015 г.

2015

СОСТАВ ЗАЩИТНОГО ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ СОДЕРЖАЩЕГО ИК

| № п/п | Наименование материала | Толщина слоя не менее, мм |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Слой термостойкой битумно-полимерной грунтовки «ДЕКОМ-ИНГ» ТУ 2313-030-32989231-2015 | 0,1 |
| 2 | Два слоя материала термостойкого рулонного армированного мастичного «ДКОМ-РАМ» ТУ 5774-015-32989231-2013 | 2×1,5±0,2 |
| 3 | Слой обертки – Лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР» ТУ 2245-014-32989231-2013 | 1,5±0,2 |
| Общая толщина покрытия | | 4,6 |

ТРЕБУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ


| Наименование показателей и единицы измерения | Норма по СТО Газпром 9.1-016-2012 | Конструкция с ингибирующей КРН композицией |
|--|-----------------------------------|--|
| 1 Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ /мм, не менее | 5,0 | соответствует |
| 2 Ударная прочность покрытия при т-ре от минус 30 °С до 50 °С, Дж, не менее | 6,0 | соответствует |
| 3 Адгезионная прочность покрытия методом отслаивания (под углом 90°, v=100 мм/мин), Н/см, не менее | | |
| при температуре (23±2) °С | 30,0 | 34,2 |
| при температуре (35±2) °С | 20,0 | 25,1 |
| при температуре (50±2) °С | 15,0 | 17,7 |
| 4 Адгезионная прочность покрытия методом сдвига по ГОСТ Р 51164, МПа, не менее | | |
| при температуре (23±2) °С | 0,3 | 0,4 |
| при температуре (35±2) °С | 0,2 | 0,25 |
| при температуре (50±2) °С | 0,15 | 0,17 |
| 5 Адгезионная прочность покрытия после выдержки в воде при т-ре (60±2) °С в течение 1000 часов методом отслаивания (под углом 90°, v=100 мм/мин), Н/см, не менее | | |
| при температуре (23±2) °С | 25,0 | 91,2 |
| при температуре (35±2) °С | 20,0 | 51,2 |
| при температуре (50±2) °С | 15,0 | 27,1 |
| 6 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации, см ² , не более | | |
| в течение 30 сут. при т-ре (23±2) °С | 5,0 | 4,0 |
| в течение 30 сут. при т-ре (35±2) °С | 10,0 | 5,4 |
| в течение 30 сут. при т-ре (50±2) °С | 10,0 | 4,8 |
| 7 Адгезионная прочность покрытия при сдвиге (v=50 мм/мин) по ГОСТ 14759, МПа, не менее | | |
| при температуре (23±2) °С | 0,2 | 0,27 |
| при температуре (35±2) °С | 0,15 | 0,17 |
| при температуре (50±2) °С | 0,15 | 0,16 |
| 8 Переходное электросопротивление покрытия, при (23±2) °С, Ом м ² , не менее исходного покрытия | 10 ⁹ | соответствует |
| после 100 суток выдержки в 3 % растворе NaCl при т-ре (60±2) °С | 10 ⁸ | соответствует |
| 9 Водопоглощение после 1000 часов выдержки в воде при температуре (60±2) °С, %, не более | 5 | 2–3 |
| 10 Водопоглощение после 3000 часов выдержки в воде при температуре (40±2) °С, %, не более | 5 | 2–3 |



Проведение стендовых испытаний на производственной базе

«Программа комплексных опытно-промышленных испытаний возможности консервации дефектов коррозионного растрескивания под напряжением в процессе трассовой переизоляции»

31/08/2015 13:15 84957192235 GAZPROM СТР. 01


**ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»**
(ПАО «ГАЗПРОМ»)

ул. Народная, д. 90, Москва, 127117
Тел.: (495) 719-30-01, факс: (495) 719-40-33, факс/теле: 11820 "СНТНГ"
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 4004078, ОГРН 1027700079194, ИНН/ОГРН 7708033030/7708001

на № _____ от _____

28.08.2015 № 03/08/15-5400

Об организации работ

Главному инженеру –
первому заместителю
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

А.В. Мостовой
Заместителю генерального директора
по науке
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В.Н. Вороницу

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Уважаемый Валерий Николаевич


Направляю Вам утвержденную «Программу комплексных опытно-промышленных испытаний возможности консервации дефектов коррозионного растрескивания под напряжением в процессе трассовой переизоляции участка МГ «Ямбург-Западная граница», 1554-1583 км, Ду-1400 мм (инв.№ 330), с применением битумно-полимерных покрытий» (прилагается).

Прошу запланировать начало работ в соответствии с утвержденной Программой испытаний с 28.09.2015 с участием специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Полученные результаты неразрушающего контроля труб и опытно-промышленного нанесения защитного покрытия оформить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации ПАО «Газпром».

Приложение: на 48 л. (в первый адрес).

Первый заместитель
начальника Департамента


С.В. Алимов

А.В. Сахон
(700) 9-59-74

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
№ 10000
Дата 31 Авг 2015

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром»


С.В. Алимов
« » 2015 г.

ПРОГРАММА

комплексных опытно-промышленных испытаний возможности консервации дефектов коррозионного растрескивания под напряжением в процессе трассовой переизоляции участка МГ «Ямбург-Западная граница», 1554-1583 км, Ду-1400 мм (инв.№330), с применением битумно-полимерных покрытий

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора по
ремонту трубопроводов и сооружений
ООО «Газпром центрремонт»


И.И. Губанов
« » 2015 г.

РАЗРАБОТАНО

Заместитель Генерального
директора по науке
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»


В.Н. Воронин
« » 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
первый заместитель Генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»


А.В. Мостовой
« » 2015 г.

пос. Развилка,
Ленинский р-н, Московская обл.
2015


А.В. Сахон


В.Р. Олексейчук

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕЙСТВУЮЩИЙ УЧАСТОК ЛЧМГ



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

| Оцениваемый показатель | Норма | Участок МГ км 843-853,5 | Участок МГ км 853,5-871 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Качество очистки поверхности | Не ниже степени 3 по ГОСТ 9.402 [17] | соответствует | соответствует |
| Температура поверхности при нанесении покрытия | от +10 до +50 С° | +23 | +30 |
| Толщина покрытия, мм | не менее 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| Адгезия методом сдвига, МПа | не менее 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Адгезия методом отслаивания, Н/см | не менее 30 | 57 | 34 |
| Нахлест края витка на предыдущий, мм | не менее 30 | 30 | 35-40 |
| Нахлест концов обертки, мм | не менее 500 | 500 | 500-700 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**


| № п/п | Показатель | Норма по СТО Газпром 9.1-016- 2012 | Результаты контроля |
|----------|---|---|---------------------|
| 1. | Внешний вид покрытия | Покрытие не должно иметь сдиров и пропусков при нанесении, как отдельных слоев покрытия, так и покрытия в целом, отсутствии гофр, морщин, складок и пустот между покрытием и металлом трубы | Соответствует |
| 2. | Температура поверхности трубы перед проведением контроля, °С | От +10 до +50 | +11 |
| 3. | Общая толщина покрытия, мм | Не менее 4,6 | 4,6 |
| 4. | Адгезия к поверхности трубы методом отслаивания, Н/см | Не менее 30 | 41 |
| 5. | Диэлектрическая сплошность, кВ/мм | Не менее 5 | Соответствует |
| 6. | Нахлест края витка на предыдущий, мм -«ДЕКОМ-РАМ», обертки «ДЕКОМ-КОР» | 15-35 | Соответствует |
| 7. | Нахлест концов «ДЕКОМ-РАМ» и обертки «ДЕКОМ-КОР», мм | 400-500 | Соответствует |

**КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ КРН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Труба №2214 Контрольная область №30



ДО



ПОСЛЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: 117638, г. Москва, ул.
Одесская, д. 2, корп. С, этаж 10
Телефон: +7 (495) 641-91-01
E-mail: info@delan.su

www.delan.su